



SUPERSHIELD

<http://www.toagroup.com>

สีน้ำอะครีลิก สำหรับภายใน ซูเปอร์ชีลด์ ดูราคลีน

B1.2

<p>คุณลักษณะ:</p>	<p>สีน้ำอะครีลิก 100% กึ่งเงา อัลตราพรีเมียมเกรด สำหรับทาภายใน ผลิตจากเนื้อสีและเทคโนโลยีชั้นสูงจากสหรัฐอเมริกาด้วยคุณภาพที่เข้มงวดกว่าหนึ่ง เพื่อครอบคลุมวัสดุสมัยใหม่ที่ต้องการทั้งความสวยงามและความสะอาดปลอดภัย ถูกสุขอนามัยภายในบ้าน ป้องกันและยับยั้งแบคทีเรียบนฟิล์มสีตลอดอายุการใช้งาน โดยไม่มีผลข้างเคียงต่อผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยง เช็ดล้างทำความสะอาดได้ดี และสะอาดกว่าสีกึ่งเงาทั่วไป ฟิล์มสีแข็งแรงทนทาน ไม่ทำให้เกิดรอยต่างภายหลังการเช็ดล้าง ป้องกันการเกิดเชื้อราอย่างได้ผล เทคโนโลยีล่าสุด Low V.O.C. ปราศจากกลิ่นสารระเหย</p>
<p>การใช้งาน</p>	<p>เหมาะสำหรับทาตกแต่งภายในอาคาร บนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ กระจก เบื้องแผ่นเรียบ หรือพื้นผิวอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณห้องนอนเด็ก โถงทางเดิน โรงเรียนอนุบาลและโรงพยาบาล</p>
<p>ข้อมูลทางเทคนิค</p> <ul style="list-style-type: none"> • ประเภทของสี : อะครีลิกแท้ 100% • เกรดสี : เลือกได้จากแคตตาล็อก • ลักษณะฟิล์มสี : กึ่งเงา • ความกว้างจำเพาะ : 1.28 - 1.32 • เนื้อสีโดยปริมาตร : 34 - 38% • เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 52 - 53% • ระยะเวลาแห้ง แห้งผิว : 20 - 30 นาที แห้งแข็ง : 2 - 3 ชั่วโมง แห้งทาบได้ : 2 - 3 ชั่วโมง • การคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี : 33 - 38 ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว • ความหนาของฟิล์มเปียก : 100 - 110 ไมครอน • ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง : 35 - 40 ไมครอน 	
<p>คุณสมบัติของฟิล์มสี</p>	
<p>วิธีการใช้งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น • ทินเนอร์ : นำสะอาด • การผสมก่อนใช้งาน : ผสมน้ำ 10 % โดยปริมาตร เมื่อใช้ลูกกลิ้ง : ผสมน้ำ 15 % โดยปริมาตร เมื่อใช้แปรง 	
<p>ระบบการทาสี</p> <ul style="list-style-type: none"> • การเตรียมพื้นผิว : 1.พื้นผิวต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไข 2.ศึกษารายละเอียดจากข้อมูลการเตรียมพื้นผิว หมวด A • ระบบสีผิวปูนใหม่ : ทาสีซูเปอร์ชีลด์ รองพื้นปูนใหม่กันต่าง ซูเปอร์ชีลด์ 1 เทียว ทาทับหน้าด้วยสีซูเปอร์ชีลด์ ดูราคลีน 2 เทียว • ระบบสีผิวปูนเก่าและยับยั้งมอด : ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ซูเปอร์ชีลด์ ดูราคลีน (ระบบน้ำ) 1 เทียว ทาทับหน้าด้วยสีซูเปอร์ชีลด์ ดูราคลีน 2 เทียว 	
<p>มาตรฐานอ้างอิง</p>	<p>มอก. 272-2541</p>
<p>ข้อจำกัดในการใช้งาน</p>	
<p>การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง</p>	<p>รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า</p>